

# GECOL Primer-M

Imprimación de adherencia para morteros de revestimiento sobre soportes de baja absorción

Producto concentrado, en base acuosa y no inflamable.

De fácil aplicación.



## Usos



## Campos de aplicación

Puente de adherencia destinado a preparar soportes de hormigón liso y no absorbente, antes de aplicar morteros de revestimiento a base de cemento, cal, yeso, etc.

Se puede utilizar indistintamente en interiores y exteriores.

## Modo de empleo

### 1 Recomendaciones previas

- No aplicar sobre superficies con riesgo de heladas, insolación directa, fuerte viento o lluvia.
- El tiempo comprendido entre la aplicación de **GECOL Primer-M** y la del revestimiento de fachadas no puede exceder de una jornada de trabajo.
- En caso de duda, consultar siempre con nuestro Departamento Técnico.

### 2 Preparación del soporte

- Como norma general, todos los soportes de albañilería, han de ser: resistentes, limpios de polvo y grasa, estables, rugosos, planos, con cierto grado de absorción y humedad y perfectamente fraguados.
- Se deben eliminar los revoques o enfoscados mal adheridos y las coqueas o grietas.
- En caso de la existencia de eflorescencias de salitre, se deben eliminar previamente cepillando en seco la superficie y tratar con **GECOL Desincrustante**, aclarando posteriormente con abundante agua.
- Consultar con el Departamento Técnico para otros soportes o en caso de duda.



### 3 Aplicación

- Antes de su utilización, agitar mecánicamente el contenido del envase, hasta obtener una total homogeneización para evitar la sedimentación de sus componentes.
- Mezclar dos volúmenes de **GECOL Primer-M** y 1 volumen de agua, con un agitador mecánico a bajas revoluciones.
- Aplicar el producto con un rodillo de lana o con una brocha.
- Durante la aplicación, ir mezclando el producto, evitando de esta forma de que este sedimente.
- Revestir con el mortero de fachadas, una vez haya secado **GECOL Primer-M** (el tiempo de secado varía de 1 a 6 horas, dependiendo de las condiciones ambientales).

## Límites de empleo

### No utilizar:

- Sobre soportes con más de un 5 % de humedad residual.
- Tampoco aplicar en exceso, ya que de esta forma se evita la formación de una película superficial.
- No aplicar sobre metales, pinturas y revestimientos plásticos.

## Limpieza

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las superficies recubiertas, se realiza con agua antes del secado del producto.

### Consumo

+/- 0,300 kg/m<sup>2</sup> de **GECOL Primer-M** sin diluir

### Suministro

Envases de 5 y 25 kg

Color: naranja

### Producto

Composición: resinas sintéticas en dispersión, cargas minerales, aditivos orgánicos e inorgánicos

Viscosidad: 600 +/- 20 poises

pH: 7.5 +/- 0.5

### Almacenaje

24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y al abrigo de la intemperie

### Prestaciones finales

Adherencia del mortero sobre hormigón con **GECOL Primer-M**: superior a 0,4 N/mm<sup>2</sup>

Comportamiento al fuego: M1 (no inflamable)

## Advertencias

Previo al empleo de este producto recomendamos consultar el manual de utilización. Los datos aportados en esta documentación técnica, han sido obtenidos en condiciones normalizadas de laboratorio, por lo que pueden variar en función de la puesta en obra y de las condiciones ambientales particulares, las cuales quedan fuera de nuestro control.

**GECOL** garantiza el perfecto comportamiento de sus productos auxiliares a las situaciones indicadas. Materiales de otras marcas o situaciones no descritas pueden afectar a las propiedades físicas y estéticas de nuestros productos.

## Datos de seguridad

### Consejos de prudencia

**P102** Mantener fuera del alcance de los niños.

**P103** Leer la etiqueta antes del uso.

**P280** Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

**P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con agua y jabón abundantes.

**P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

**P310** Llamar inmediatamente a un **CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA** o a un médico.

**P501** Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.