

GECOL Primer-TP

Imprimación de adherencia y consolidante de superficies, para soportes de baja absorción

Endurecedor, tapa-poros.

Producto altamente concentrado.

De fácil aplicación.



Usos



Campos de aplicación

Ligante polimérico, apto como puente de unión sobre superficies sin absorción, así como consolidante y regulador de absorción de superficies absorbentes usuales en albañilería.

Se puede utilizar indistintamente en interiores y exteriores.

Modo de empleo

1 Recomendaciones previas

- No aplicar sobre superficies con riesgo de heladas, insolación directa, fuerte viento o lluvia.
- En caso de duda, consultar siempre con nuestro Departamento Técnico.

2 Preparación del soporte

- Como norma general, todos los soportes de albañilería, han de ser: resistentes, limpios de polvo y grasa, estables, rugosos, planos, con cierto grado de absorción y humedad y perfectamente fraguados.
- Se deben eliminar los revoques o enfoscados mal adheridos y las coqueas o grietas.
- En caso de la existencia de eflorescencias de salitre, se deben eliminar previamente cepillando en seco la superficie y tratar con **GECOL Desincrustante**, aclarando posteriormente con abundante agua.
- Consultar con el Departamento Técnico para otros soportes o en caso de duda.

3 Aplicación

- Antes de su utilización, agitar mecánicamente el contenido del envase, hasta obtener una total homogeneización, para evitar la sedimentación de sus componentes.

Colocación de un pavimento de cerámica sobre uno de baldosas antiguas:

- Aplicar a rodillo la imprimación **GECOL Primer-TP** sobre las piezas esmaltadas.
- Dejar secar entre 1 y 3 horas (seco al tacto), protegiendo la imprimación con láminas de plástico.
- Aplicar el adhesivo cementoso adecuado, realizando un perfecto macizado de las piezas cerámicas.
- Rejuntar a las 48 horas con **GECOL Junta fina** o **GECOL Junta ancha**.
- Este procedimiento está destinado únicamente para interiores exentos de humedad y para usos de tránsito moderado.
- Para suelos de tráfico intenso, se debe renovar el pavimento antiguo.
- Consumo: +/- 0,200 kg/m² aprox.

Sobre soportes absorbentes o disgregables, para recrecidos con autonivelantes:

- Aplicar sobre el soporte seco una mano de **GECOL Primer-TP** diluido 1:3 (1 litro de **GECOL Primer-TP** y 3 litros de agua).
- En casos de soportes altamente absorbentes, aplicar otra capa de **GECOL Primer-TP** diluido 1:3 en agua, una vez seca al tacto la primera.
- Dejar secar la imprimación entre 3 y 24 horas antes de la aplicación de **GECOL Nivelante**.
- En caso de duda se recomienda una prueba previa.

- Se entiende como un soporte altamente absorbente, cuando una gota de agua es absorbida por este en menos de un minuto. (No verter la imprimación directamente sobre el suelo, evitar retenciones de la imprimación en la superficie y controlar que no forme una película superficial).

- Consumo: +/- 0,090 kg/m² aprox.

Sobre soportes de baja o nula absorción:

- Aplicar sobre el soporte limpio y seco una mano de **GECOL Primer-TP** sin diluir.
- Dejar secar la imprimación entre 1 y 3 horas antes de aplicar **GECOL Nivelante**.
- En caso de duda se recomienda una prueba previa.
- Consumo: +/- 0,200 kg/m² aprox.
- Colocación de un gres porcelánico sobre yeso:
- Aplicar dos capas de imprimación 1:3 (1 litro de **GECOL Primer-TP** y 3 litros de agua).
- Esperar de 2 a 20 horas y adherir con el adhesivo adecuado a la pieza a colocar.
- Consumo: +/- 0,090 kg/m² aprox.

Consolidación de superficies degradadas:

- Aplicar una capa de **GECOL Primer-TP** diluido 1:2 o 1:3 en agua dependiendo de la absorción del soporte.
- Esperar de 1 a 8 horas y comprobar la solidez del mismo.
- En caso de no haber adquirido resistencia, aplicar una segunda y una tercera mano de **GECOL Primer-TP** diluido.
- Consumo: +/- 0,140 kg/m² aprox. por capa.

Límites de empleo

No utilizar:

- Sobre soportes con más de un 5 % de humedad residual.
- Tampoco aplicar en exceso, ya que de esta forma evita la formación de una película superficial.
- No aplicar sobre metales, pinturas y revestimientos plásticos.

Consumo

Varía según aplicación y mortero realizado

Suministro

Envases de 5 litros
Color: azul

Limpieza

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las superficies recubiertas, se realiza con agua antes del secado del producto.

Producto

Composición: resinas sintéticas en dispersión, cargas, aditivos orgánicos e inorgánicos

Densidad: 1,0 +/- 0,1 kg/litro

Sólidos en peso: superior al 45 %

pH: 8.5

Almacenaje

24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y al abrigo de la intemperie

Advertencias

Previo al empleo de este producto recomendamos consultar el manual de utilización. Los datos aportados en esta documentación técnica, han sido obtenidos en condiciones normalizadas de laboratorio, por lo que pueden variar en función de la puesta en obra y de las condiciones ambientales particulares, las cuales quedan fuera de nuestro control.

GECOL garantiza el perfecto comportamiento de sus productos auxiliares a las situaciones indicadas. Materiales de otras marcas o situaciones no descritas pueden afectar a las propiedades físicas y estéticas de nuestros productos.

Datos de seguridad

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un **CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA** o a un médico.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.